

# FICHE TECHNIQUE

Remplace la fiche du : 29/09/08

# EMULSION PROOFCOAT



Réf Technique : Fiche Technique AXTER

Code : 1588001  
1589001

<b>PRESENTATION</b>	Emulsion de bitume surstabilisée de couleur brun foncé.	
<b>UTILISATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imprégnation de supports destinés à recevoir des membranes bitumineuses.</li><li>• Imperméabilisation de structures en béton, acier et bois.</li><li>• Consommation moyenne : 200 à 300 g/m<sup>2</sup>.</li></ul>	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bidon de 5 kg (1588001)</li><li>• Bidon de 25 kg (1589001)</li></ul>	
<b>STOCKAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• A l'abri du gel.</li><li>• Durée maximale de stockage (fermé dans son emballage d'origine) : 2 ans</li></ul>	
<b>PRECAUTIONS D'EMPLOI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ne pas appliquer en-dessous de + 5°C ou par temps de pluie.</li><li>• Ne jamais chauffer le produit liquide.</li><li>• Diluer à l'eau à l'exclusion de tout autre solvant.</li></ul>	
<b>CARACTERISTIQUES</b>	Extrait sec ..... Viscosité à 25°C (NFT 30014) ..... Densité à 25°C .....	49 à 56% 15 à 55 s 1 (± 0,05)
<b>OBSERVATIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bien remuer le produit avant emploi.</li><li>• Temps de séchage de l'ordre de 3 à 6 heures (variable suivant les conditions atmosphériques).</li><li>• Nettoyage des outils :<ul style="list-style-type: none"><li>- produit frais : à l'eau.</li><li>- produit sec : solvants pétroliers, white-spirit.</li></ul></li></ul>	

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes, ...).

## Siège Social

AXTER S.A.  
8 Avenue Félix d'Hérelle  
F-75016 PARIS  
Tél : 01 46 09 39 60  
Fax : 01 46 09 39 62  
[info@axter.fr](mailto:info@axter.fr)

## Commerce France

AXTER  
Rue Joseph COSTE  
F-59552 COURCHELETTES  
Tél : 03 27 93 78 78  
Fax : 03 27 93 78 60  
[commerce@axter.fr](mailto:commerce@axter.fr)

## Export

AXTER INTERNATIONAL  
8 Avenue Félix d'Hérelle  
F-75016 PARIS  
Tél : 01 46 09 39 60  
Fax : 01 46 09 39 61  
[export@axter.fr](mailto:export@axter.fr)