

FICHE TECHNIQUE

ALPAL 3000 S

PRESENTATION

→ ALPAL 3000 S est une chape à base de liant ALPA FC, à armature polyester stabilisé avec autoprotection minérale en surface. La largeur minimale de la bande nue est de 80 mm.

UTILISATION

→ Monocouche pour toitures terrasses inaccessibles sans protection rapportée

MISE EN ŒUVRE

→ Au chalumeau

STOCKAGE

→ Rouleaux à stocker debout sans les gerber.

COMPOSITION

(à titre indicatif)

Armature (g/m ²) :	Polyester stabilisé	180
Liant (g/m ²) :	ALPA FC	3 200
Finitions surface (g/m ²) :	Paillettes d'ardoise ou Granulés minéraux	1000 1200
Finitions sous-face (g/m ²) :	Film thermofusible	10

CARACTERISTIQUES

	NORMES	UNITES	VALEURS	Tolérance		
				Min	Max	
Dimensions	EN 1848-1	Longueur	8	-1%		
		Largeur	1	-1%		
		Rectitude	-	Conforme		
Epaisseur (sur bande nue)	EN 1849-1	mm	3.40	3.20	3.60	
Défauts d'aspect	EN 1850-1	Etat neuf	-	Sans		
		Après vieillissement selon EN 1297	-	NA		
Adhérence des granulats	EN 12039	%	15	0	30	
Résistance à la déchirure au clou	EN 12310-1	Sens Long	NA	-	-	
		Sens Travers	NA	-	-	
Propriété en traction : Force maximale	EN 12311-1	Sens Long	600	500	880	
		Sens Travers	600	500	750	
Propriété en traction : Allongement maximal	EN 12311-1	Sens Long	35	25	55	
		Sens Travers	35	25	60	
Résistance au pelage des joints	EN 12316-1	Force maximale	Lisière	NA	-	
		About	NA	-		
Résistance au cisaillement des joints	EN 12317-1	Force moyenne	Lisière	NA	-	
		About	NA	-		
Souplesse à basse température	EN 1109	Force maximale	Lisière	600	500	
		About	600	500	880	
Résistance au fluage à température élevée	EN 1110	Surface	EN 1109	°C	-14	≤
		Sous face	EN 1109	°C	-14	≤
Résistance au choc	EN 12691	Etat neuf	EN 1110	°C	120	≥
		Après vieillissement selon EN 1296	EN 1110	°C	110	100
Résistance au poinçonnement statique	EN 12730 (A)	mm	1750	≤		
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	kg	20	≥		
Stabilité de forme lors d'une variation cyclique de température	EN 1108	%	0.5	≤		
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	EN 1931	Etat neuf	EN 1108	%	NA	
		Après vieillissement selon EN 1296	EN 1931	%	μ=20000	NA
Etanchéité à l'eau	EN 1928	Etat neuf	EN 1931	%	NA	
		Après vieillissement selon EN 1296	EN 1928	%	Etanche	sous 10 kPa
Etanchéité après étirement à basse température	EN 13897	%	NA	NA		
Réaction au feu	EN 13501-1	-	NA	F		
Résistance à la pénétration des racines	EN 13948	-	NA	NA		
Substances dangereuses selon la base de donnée "Substances dangereuses" consultable sur : http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm	-	-	Aucune	Aucune		

NA=non applicable en raison de l'usage prévu.

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits