

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 26/03/09

BANDE D'EQUERRE 35 PY



Annule et remplace : 16/01/08

Réf. Technique :
Avis Techniques et Cahiers des Charges AXTER

Code : 1553001
1553033
1401001

PRESENTATION	BANDE D'EQUERRE 35 PY (ou HYRENE 35 PY RGH) est une bande de chape à base de liant élastomère SBS, à armature polyester. Son épaisseur minimale est de 3,5 mm.	
UTILISATION	Equerre de renfort pour relevés types DTU série 43.	
CONDITIONNEMENT	Bande d'équerre 35 PY : Rouleaux de 10 ml (10 m x 0,25 m), d'un poids moyen indicatif de 11 kg Rouleaux de 10 ml (10 m x 0,33 m), d'un poids moyen indicatif de 15 kg HYRENE 35 PY RGH: Rouleaux de 10 ml (10 m x 1 m), d'un poids moyen indicatif de 45 kg.	
STOCKAGE	Bande d'équerre 35 PY : Bobineaux debout. HYRENE 35 PY RGH: Rouleaux à stocker debout sans les gerber.	
COMPOSITION	Armature PY Liant élastomère SBS Finitions : surface grès sous-face film thermofusible	150 g/m ² 4 000 g/m ² 300 g/m ² 10 g/m ²
CARACTERISTIQUES du liant	Point de ramollissement bille et anneau (NF EN 1427) Pénétration à 25° C (NF EN 1426) Souplesse à froid sur mandrin Ø 20mm (UEAtc) pas de fissures à ... Allongement à la rupture	115 °C 40 1/10°mm - 20 °C 1 500 %
CARACTERISTIQUES du produit fini	Pliage à froid (EN 1109) résiste à Retrait libre (NF EN 1107-1) Tenue à la chaleur à la verticale (EN 1110) résiste à Résistance au poinçonnement statique (NF P84-352) résiste à Résistance au poinçonnement statique (EN 12730) résiste à	- 16 °C ≤ 3 ‰ 100 °C 20 kg 15 kg

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes,...).

Siège Social

AXTER S.A.
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 62
info@axter.fr

Commerce France

AXTER
Rue Joseph Coste
F-59552 COURCHELLETES
Tél : 03 27 93 10 20
Fax : 03 27 93 10 21
commerce@axter.fr

Export

AXTER INTERNATIONAL
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 61
export@axter.fr