

Réf. Technique : DTU série 43-..

PRESENTATION

Enduit d'Application à Chaud (EAC)

UTILISATION

Les pains de bitume, après avoir été fondus dans un fondoir, réalisent le liaisonnement de feuilles bitumineuses entre elles ou à un support compatible.

Les feuilles bitumineuses doivent présenter une finition appropriée à ce mode de liaisonnement (film thermofusible exclus)

CONDITIONNEMENT

Pains de 19 kg.

STOCKAGE

Sur palettes

COMPOSITION

Bitume Oxydé

CARACTERISTIQUES

Point de ramollissement Bille et Anneau----- 110 °C
Pénétration à 25 °C ----- 30 1/10°mm

OBSERVATIONS

Les précautions à prendre lors de la mise en oeuvre sont décrites dans la fiche de sécurité BITUME SOLIDE EN PAIN

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits.
Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des charges, Normes NFP)

13 mars 1998

Annule et remplace :
31 Janvier 1995

