

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 30/08/07

COLLE A BARDEAUX



Annule et remplace : 11/08/97

Réf. Technique : DTU 40-14

Code : 17902XX

PRESENTATION	Enduit pâteux à base de bitume-polymère solvanté contenant des fibres et des charges minérales.	
UTILISATION	Collage des bardeaux entre eux (300 g/m ²).	
CONDITIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none">• Seau de 5 kg.• Seau de 30 kg.	
STOCKAGE	2 ans dans l'emballage d'origine bien fermé, stocké dans un local ventilé et frais à l'écart de toute flamme et source d'étincelle.	
CARACTERISTIQUES	Extrait sec Pénétration à 25° C (NF T 60119)..... Densité..... Point éclair.....	86 % ± 2 310 à 350 1/10°mm 1.2 à 1.3 34 °C
OBSERVATIONS	Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la fiche de sécurité COLLE A BARDEAUX	

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes,...).

Siège Social

AXTER S.A.
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 62
info@axter.fr

Commerce France

AXTER
Rue Joseph Coste
F-59552 COURCHELETTES
Tél : 03 27 93 10 20
Fax : 03 27 93 10 21
commerce@axter.fr

Export

AXTER INTERNATIONAL
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 61
export@axter.fr