

# FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 27/09/07

# EXCELJOINT INTER L



Annule et remplace le 11/01/95

Réf. Technique : Avis Technique EXCELJOINT et EXCELPARK

Code : 1771001

<b>PRESENTATION</b>	EXCELJOINT INTER L est une plaque EXCELJOINT, à armature tissu de polyamide dans laquelle est aménagée une zone thermoformable à armature tricot de polyamide.  Son épaisseur est de 4 mm.	
<b>UTILISATION</b>	Étanchéité des joints de dilatation avec changement de plan (utilisé avec les systèmes EXCELJOINT et EXCELPARK)	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Plaques de 0.5 m x 1 m, d'un poids moyen indicatif de 3 kg.	
<b>STOCKAGE</b>	En plaques.	
<b>COMPOSITION</b> <i>Zone Thermoformable</i>	Armature Tricot de polyamide (Zone thermoformable) Liant ALPA ..... Finitions : surface silice blanche..... Sous-face silice blanche .....	130 g/m <sup>2</sup> 3500 g/m <sup>2</sup> 400 g/m <sup>2</sup> 400g/m <sup>2</sup>
<b>CARACTERISTIQUES</b> <i>du produit fini</i>	Résistance à la traction (NF EN 12311-1) : longueur / largeur ..... Allongement à la rupture (NF EN 12311-1) : longueur / largeur ..... Souplesse à basse température (NF EN 1109)..... Résistance au poinçonnement statique (NF EN 12730).....	300/300 N/50 mm 200 / 200 % -14°C 5 kg

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes,...).

## Siège Social

AXTER S.A.  
8 Avenue Félix d'Hérelle  
F-75016 PARIS  
Tél : 01 46 09 39 60  
Fax : 01 46 09 39 62  
[info@axter.fr](mailto:info@axter.fr)

## Commerce France

AXTER  
Rue Joseph Coste  
F-59552 COURCHELETTES  
Tél : 03 27 93 10 20  
Fax : 03 27 93 10 21  
[commerce@axter.fr](mailto:commerce@axter.fr)

## Export

AXTER INTERNATIONAL  
8 Avenue Félix d'Hérelle  
F-75016 PARIS  
Tél : 01 46 09 39 60  
Fax : 01 46 09 39 61  
[export@axter.fr](mailto:export@axter.fr)