

# FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 26/01/04

# FLINTKOTE



Annule et remplace : 11/03/04

Réf. Technique : Fiche Technique AXTER

Code : 1590001 ;  
1590005 ; 1590010

<b>PRESENTATION</b>	Emulsion surstabilisée de bitume (brun foncé).	
<b>UTILISATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Imperméabilisation d'ouvrages enterrés.</li><li>Appliqué à froid à la brosse, au rouleau, à la spatule ou au pistolet.</li><li>Trois couches de produit : une couche d'apprêt faite de produit dilué (voir ci-dessous) suivie de deux couches de produit pur croisées, en prenant soin de laisser sécher entre chaque couche. La consommation moyenne est de 700 à 800 g/m<sup>2</sup>/couche.</li></ul> <p>La constitution de la couche d'apprêt varie selon le type de supports :</p> <p><i>Cas des supports poreux (murs en maçonnerie par exemple) : couche d'apprêt :</i> FLINTKOTE doit être dilué à 50% d'eau propre et froide, soit 300 g de produit pur/m<sup>2</sup>/couche.</p> <p><i>Cas des supports non poreux (murs en béton banché par exemple) couche d'apprêt :</i> FLINTKOTE doit être dilué à 10% d'eau propre et froide, soit 500 g de produit pur/m<sup>2</sup>/couche.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Les surfaces à traiter doivent être exemptes de particules non adhérentes. Les joints et les fissures doivent être traités au préalable.</li></ul>	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Tonnelets de 25, 10 ou 5 kg.	
<b>STOCKAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Dans son emballage d'origine stocké dans un endroit frais ventilé.</li><li>Craint le gel.</li></ul>	
<b>CARACTERISTIQUES</b>	Densité ..... Pourcentage de matières solides ..... Point éclair ..... Perméabilité à la vapeur d'eau (NF X 41-001 à 20 °C) .....	1,0 57 % Néant 0,8 g/m <sup>2</sup> /24h (pour 1,7 kg/m <sup>2</sup> )
<b>OBSERVATIONS</b>	La durée de séchage varie en fonction des conditions climatiques. A titre indicatif, à 20 °C et dans des conditions normales d'humidité, le temps de séchage dans la masse est de 24 heures.	

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes, ...).

## AXTER

8 Avenue Félix d'Hérelle – 75016 PARIS  
Tél : 01 46 09 39 60 – Fax : 01 46 09 39 62