

FICHE TECHNIQUE

ACCELERATEUR STARCOAT PRO

Réf. Technique :
CdC STARCOAT PRO

PRESENTATION

Additif de la gamme de résine d'étanchéité STARCOAT PRO
Conditionné en bidon de 1,5 kg pour l'ajout dans 25kg de STARCOAT PRO soit 6% en poids.

UTILISATION

L'ACCELERANT STARCOAT PRO est ajouté à la résine STARCOAT PRO dans les cas suivant:
- pour réduire le temps de séchage de la résine d'étanchéité STARCOAT PRO à 4 heures environ.
- application de deux couches de STARCOAT PRO en une seule fois (1.6 kg/m²) et ce uniquement en pente nulle

MISE EN ŒUVRE

Ajouter l'ACCELERANT STARCOAT PRO à raison de 6% en poids de la quantité de résine, et mélanger lentement au mélangeur basse révolution jusqu'à homogénéisation.
Laisser reposer le produit quelques minutes pour permettre l'évacuation de l'air introduit pendant le mélange.
L'ajout de l'ACCELERANT STARCOAT PRO ne dispense pas de la phase de débullage.
NOTE : L'ajout de l'ACCELERANT STARCOAT PRO rend impératif l'usage du produit dans sa totalité après le mélange. La durée d'utilisation du produit mélangé est d'environ 1 heure.
Ne pas utiliser avec STARCOAT PRO INCOLOR 60

CONDITIONNEMENT

Bidon de 1,5 kg

STOCKAGE

Durée maximale de stockage : 12 mois à l'abri de la chaleur, à une température comprise entre 5°C et 35°C, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé

OBSERVATIONS

Ne pas mettre en œuvre à une température ambiante supérieure à 20°C et un TH supérieur à 60%
Le nettoyage du matériel de pose se fait au DILUCOAT.
Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité ACCELERANT STARCOAT PRO.