

FICHE TECHNIQUE

ADDITIF PRO THIXO

Ref. Technique :
CdC STARCOAT PRO

PRESENTATION

Additif de la gamme de résine d'étanchéité STARCOAT PRO.
Conditionné en bidon de 1 kg pour l'ajout dans 25kg de STARCOAT PRO soit 4% en poids.

UTILISATION

L'ADDITIF THIXO est ajouté à la résine STARCOAT PRO pour l'application du STARCOAT PRO sur support de pente > 3%

MISE EN ŒUVRE

Ajouter l'ADDITIF PRO THIXO à raison de 4% en poids de la quantité de résine, et mélanger lentement au mélangeur basse révolution jusqu'à homogénéisation.
Laisser reposer le produit 10 à 20 minutes pour permettre l'évacuation de l'air introduit pendant le mélange.
Appliquer normalement le mélange au rouleau, à la brosse ou à l'airless.
L'ajout de l'ADDITIF PRO THIXO ne dispense pas du débullage.

CONDITIONNEMENT

Bidon de 1 kg

STOCKAGE

Durée maximale de stockage : 12 mois à l'abri de la chaleur, à une température comprise entre 5°C et 35°C, dans son emballage d'origine hermétiquement fermé

OBSERVATIONS

Le nettoyage du matériel de pose se fait au DILUCOAT.
Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la Fiche de Données de Sécurité ADDITIF PRO THIXO.