

FICHE TECHNIQUE

MASTIC HYRENE

Réf. Technique :
DTA HYRENE SPOT
DTA HYRENE TS

PRESENTATION

Colle bitumineuse à froid prête à l'emploi.
Bitume adjuvanté en phase solvant

UTILISATION

- Collage de panneaux isolants alvéolaires (PIR, PUR, PSE) par plots ou par bandes (500g/m², à majorer selon depression de vent) sous revêtements autoprotégés ou sous protection
- Mise en œuvre de systèmes d'étanchéité à sous-face sablée, en semi-indépendance sur supports maçonnerie et panneaux dérivés de bois.
- Nettoyage des outils : solvants pétroliers (ex. : White Spirit)

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 25 kg avec poche plastique à l'intérieur.

STOCKAGE

- Stocké dans un endroit frais et ventilé.
- A l'abri de la chaleur et loin de toute flamme ou source d'étincelle.
- Durée maximale de stockage (dans son emballage d'origine non ouvert) : 2 ans

OBSERVATIONS

- Ce produit contient des produits inflammables.
- Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la fiche de sécurité MASTIC HYRENE.

CARACTERISTIQUES		VALEURS	Tolérance
	Méthode	UNITES	
Densité		1.2	± 0,05
Extrait sec		87	± 2
Viscosité à 25°C	T6V10	cps	40 000 à 50 000
Couleur		Noire	
Consistance		Onctueuse semi-fluide	