

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 12/01/04

MASTIC HYRENE



Annule et remplace : 26/06/95

Réf. Technique : Avis Technique HYRENE TS

Code : 1608001

PRESENTATION	Colle bitumineuse.	
UTILISATION	<ul style="list-style-type: none">• Collage de panneaux isolants.• Mise en œuvre de systèmes d'étanchéité en semi-indépendance sur supports maçonnés.	
CONDITIONNEMENT	Bidon de 25 kg.	
STOCKAGE	<ul style="list-style-type: none">• A l'abri de la chaleur et loin de toutes flammes.• Durée maximale de stockage (fermé dans son emballage d'origine) : 1 an	
COMPOSITION	Bitume adjuvanté en phase solvant.	
CARACTERISTIQUES	Extrait sec Viscosité à 25 °C (NFT 30 029)	77 % 17 000 à 22 000 mPa.s
OBSERVATIONS	Ce produit contient des produits inflammables. Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la fiche de sécurité MASTIC HYRENE.	

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes, ...).

AXTER

8 Avenue Félix d'Hérelle – 75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60 – Fax : 01 46 09 39 62