

# FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 19 novembre 09

# MATCOAT-JD



Annule et remplace : Création

Réf. Technique : Cahier des Charges STARCOAT R

Code : 1965001

<b>PRESENTATION</b>	MATCOAT-JD est une bande en caoutchouc EPDM, renforcée recto verso par un non-tissé en polyester	
<b>UTILISATION</b>	Renforcement des joints de dilatation	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	Rouleaux de 0,15m X 25m	
<b>STOCKAGE</b>	Les rouleaux doivent être stockés dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer les produits à l'humidité, à l'ensoleillement direct, ne pas les soumettre à des écarts de température importants. Température de stockage : 5°C à 35°C	
<b>CARACTERISTIQUES</b>	<p>Epaisseur (EN ISO 2286-3) ..... 0,35 mm Masse surfacique (DIN 53352)..... &gt;250g/m<sup>2</sup> Résistance à la traction (DIN 53857) : longueur/travers..... 500/50 N/5cm Pression d'éclatement (DIN 53861)..... 2 bars/cm<sup>2</sup> Perméabilité à la vapeur d'eau (DIN 7783-2)..... 7,90 sd Caoutchouc renforcé : Allongement à la rupture – sens long..... 20% Caoutchouc : Allongement à la rupture – sens long..... 100%</p>	
<b>OBSERVATIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• MATCOAT-JD est appliqué en sandwich entre deux couches de STARCOAT R</li><li>• Découper aux ciseaux les longueurs adéquates au point de détail à traiter et appliquer l'armature sur la 1<sup>ère</sup> couche de produit frais</li><li>• Veiller à assurer un recouvrement minimum et obligatoire de 10mm entre chaque morceau de MATCOAT-JD</li><li>• Maroufler à l'aide d'un pinceau sec afin d'éviter des zones de non adhésion ou cloques dans la toile, lors de la polymérisation</li></ul>	

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes,...).

## Siège Social

AXTER S.A.  
8 Avenue Félix d'Hérelle  
F-75016 PARIS  
Tél : 01 46 09 39 60  
Fax : 01 46 09 39 62  
[info@axter.fr](mailto:info@axter.fr)

## Commerce France

AXTER  
Rue Joseph COSTE  
F-59552 COURCHELLETES  
Tél : 03 27 93 78 93  
Fax : 03 27 93 78 60  
[commerce@axter.fr](mailto:commerce@axter.fr)

## Export

AXTER INTERNATIONAL  
8 Avenue Félix d'Hérelle  
F-75016 PARIS  
Tél : 01 46 09 39 60  
Fax : 01 46 09 39 62  
[export@axter.fr](mailto:export@axter.fr)