

## FICHE TECHNIQUE

n° organisme certificateur: 0679  
Année de 1ère apposition du marquage: 2006

# PAXALUMIN 50 TS COULEUR

### PRESENTATION

► PAXALUMIN 50 TS est une chape à base de bitume oxydé à armature tissu de verre avec autoprotection métallique. La largeur minimale de la bande nue est de 70 mm.

### UTILISATION

► Élément constitutif d'étanchéité de toitures-terrasses.

### MISE EN ŒUVRE

► Au chalumeau.

### STOCKAGE

► Rouleaux à stocker debout sans les gerber.

### COMPOSITION

(à titre indicatif)

Armature (g/m <sup>2</sup> ) :	Tissu de Verre	60
Liant (g/m <sup>2</sup> ) :	Bitume oxydé	4590
Finitions surface (g/m <sup>2</sup> ) :	Aluminium 70 µm	200
Finitions sous-face (g/m <sup>2</sup> ) :	Film thermofusible	10

### CARACTERISTIQUES

	NORMES	UNITES	VALEURS	Tolérance		
				Min	Max	
Dimensions	EN 1848-1	Longueur	8	-1%		
		Largeur	1	-1%		
		Rectitude	-	Conforme		
Epaisseur (sur bande nue)	EN 1849-1	mm	3.65	3.50	3.90	
Défauts d'aspect	EN 1850-1	Etat neuf	-	Sans		
		Après vieillissement selon EN 1297	-	NA		
Adhérence des granulats	EN 12039	%	NA	-	-	
Résistance à la déchirure au clou	EN 12310-1	Sens Long	NA	-	-	
		Sens Travers	NA	-	-	
Propriété en traction : Force maximale	EN 12311-1	Sens Long	880	560	1200	
		Sens Travers	830	580	1080	
Propriété en traction : Allongement maximal	EN 12311-1	Sens Long	10	3	17	
		Sens Travers	11	3	19	
Résistance au pelage des joints	EN 12316-1	Force maximale	Lisière	NA	-	-
			About	NA	-	-
		Force moyenne	Lisière	NA	-	-
			About	NA	-	-
Résistance au cisaillement des joints	EN 12317-1	Force maximale	Lisière	NA	-	-
			About	NA	-	-
Souplesse à basse température	EN 1109	Surface	0	≤		
		Sous face	0	≤		
Résistance au fluage à température élevée	EN 1110	Etat neuf	80	≥		
		Après vieillissement selon EN 1296	NA			
Résistance au choc	EN 12691	mm	NA	≤		
Résistance au poinçonnement statique	EN 12730 (A)	kg	NA	≥		
Stabilité dimensionnelle	EN 1107-1	%	PND	≤		
Stabilité de forme lors d'une variation cyclique de température	EN 1108	%	0.3	≤		
Propriétés de transmission de la vapeur d'eau	EN 1931	Etat neuf	-	µ=20000		
		Après vieillissement selon EN 1296	-	NA		
Etanchéité à l'eau	EN 1928	Etat neuf	-	Etanche		
		Après vieillissement selon EN 1296	-	NA		
Etanchéité après étirement à basse température	EN 13897	%	NA			
Réaction au feu	EN 13501-1	-	F			
Résistance à la pénétration des racines	EN 13948	-	NA			
	-	-	Aucune			

Substances dangereuses selon la base de donnée "Substances dangereuses" consultable sur :  
<http://europa.eu.int/comm/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain.htm>

NA=non applicable en raison de l'usage prévu.