

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 11/12/09

PRIMCOAT



Annule et remplace : Création

Réf. Technique : Cahier des Charges STARCOAT R

Code : 196100X

PRESENTATION

PRIMCOAT est un élastomère de polyuréthanes, bi-composants, sans solvant, sous forme de liquide semi-épais, de couleur ambré.

UTILISATION

- Couche primaire, dite d'accrochage, pour supports béton, paillettes d'ardoises humides, supports bitumineux, métaux ferreux et non ferreux, plastiques
- Consommation de 100 à 200 g/m² maximum
- Dilution possible avec 3 à 7 % de mec ou xylène

CONDITIONNEMENT

- Bidons métalliques de 1 et 4 kg

STOCKAGE

- Stocké dans un endroit frais et aéré.
- A l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie et du gel.
- Durée maximale de stockage (fermée dans son emballage d'origine) : 6 mois

CARACTERISTIQUES

Densité	1,35 ± 0,05
Extrait sec	> 100 %
Viscosité à 25 °C (NFT 30014)	2500 Cp
Point éclair	> 42 °C

Séchage : environ 6 heures (à 25°C et 55% HR)

OBSERVATIONS

- Ouvrir les 2 seaux Résine A et Durcisseur B, verser la partie B dans la partie A
- Bien homogénéiser pendant 3 mn minimum, juste avant application, à l'aide d'un agitateur mécanique, tournant à 300 et 400 tr/mn, muni d'une pale hélicoïdale
- Le mélange s'applique en 1 ou 2 couches suivant la porosité du support et l'épaisseur de la couche désirée, manuellement, à la brosse, au rouleau à polis moyens ou longs en couche croisée, ou à la raclette en caoutchouc.
- Le nettoyage de l'outillage, matériels et surfaces tachées doit être réalisé juste après l'application à l'aide d'acétone, M.E.C ou XYLENE
- Les consommables (pinceaux, adhésifs,) ne sont généralement pas réutilisables, et doivent être jetés après chaque arrêt prolongé d'application

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes, ...).

Siège Social

AXTER S.A.
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 62
info@axter.fr

Commerce France

AXTER
Rue Joseph Coste
F-59552 COURCHELETTES
Tél : 03 27 93 10 20
Fax : 03 27 93 10 21
commerce@axter.fr

Export

AXTER INTERNATIONAL
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 61
export@axter.fr