

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 27/09/07

STICKBAND



Annule et remplace : 20/10/99

Réf. Technique : FT AXTER

Réf : 1563005
1563007 - 1563010
1563015 - 1563020
1563030 - 1563045

PRESENTATION

STICKBAND est une bande d'étanchéité auto-adhésive constituée d'un liant auto-adhésif à base de mastic Butyl autoprotégée par une feuille d'aluminium et comportant un film siliconé pelable en sous-face.

Son épaisseur est de 0,6 mm environ.

UTILISATION

En travaux neufs ou de réparation pour les traitements :

- ♦ d'étanchéité de joints de vitrage : verrières, vérandas, sheeds, châssis et seuils de portes et fenêtres, lanterneaux, coupoles, ...
- ♦ d'étanchéité de joints sur éléments métalliques :
 - pare-vapeur pour tôles d'acier nervurées
 - chêneaux, gouttières, descentes d'eau, canalisations, costières, couvertures : zinc, aluminium, galva, plomb.
- ♦ d'étanchéité pour tous autres travaux de détails du Bâtiment :
 - faîtières, arêtières, pontages de fissures, solins, etc...

STICKBAND adhère à froid sur supports propres, secs, sains (non poreux ou friable) sans primaire d'adhérence. Si le support est poreux ou friable, prévoir un primaire d'accrochage (VERNIS ANTAC 300 g/m²).

CONDITIONNEMENT

- bobineaux de 10 m x 5 cm d'un poids moyen de 0,55 kg (16 bobineaux/carton)
- bobineaux de 10 m x 7,5 cm d'un poids moyen de 0,825 kg (8 bobineaux/carton)
- bobineaux de 10 m x 10 cm d'un poids moyen de 1,100 kg (8 bobineaux/carton)
- bobineaux de 10 m x 15 cm d'un poids moyen de 1,650 kg (4 bobineaux/carton)
- bobineaux de 10 m x 20 cm d'un poids moyen de 2,200 kg (4 bobineaux/carton)
- bobineaux de 10 m x 30 cm d'un poids moyen de 3.3 kg (4 bobineaux/carton)
- bobineaux de 10 m x 45 cm d'un poids moyen de 4.95 kg (4 bobineaux/carton)

STOCKAGE

Les bobineaux doivent être stockés en carton, dans un local sec correctement ventilé à une température maximum de 30°C, à l'abri du feu et de toute source de chaleur, pendant une période maximale de 12 mois.

Un stockage à une température supérieure à 30°C peut entraîner des difficultés pour enlever le support siliconé lors de la pose.

Les bobineaux devront être également stockés à l'abri du gel

COMPOSITION

Liant : caoutchouc Butyl extrudé.
Surface : complexe film plastique / aluminium
Sous-face : film siliconé

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes,...).

Siège Social

AXTER S.A.
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 62
info@axter.fr

Commerce France

AXTER
Rue Joseph Coste
F-59552 COURCHELETTES
Tél : 03 27 93 10 20
Fax : 03 27 93 10 21
commerce@axter.fr

Export

AXTER INTERNATIONAL
8 Avenue Félix d'Hérelle
F-75016 PARIS
Tél : 01 46 09 39 60
Fax : 01 46 09 39 61
export@axter.fr