

# FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 27/09/07

# VERNIS ANTAC GC



Annule et remplace : 15/02/05

Réf. Technique : Fiche Technique AXTER

Code : 1583001

<b>PRESENTATION</b>	Vernis bitumineux à hautes performances à base de bitume spécial modifié élastomère et de dope adhésive en solution dans un solvant aromatique à séchage rapide.	
<b>UTILISATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imprégnation de supports destinés à recevoir des membranes bitumineuses.</li><li>• Obligatoire dans le cadre de procédés AXTER d'étanchéité d'ouvrages d'art, mais aussi possible pour toute autre préparation de support susceptible de recevoir une étanchéité.</li><li>• Consommation moyenne : 100 - 150 g/m<sup>2</sup></li></ul>	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bidon de 30 litres d'un poids moyen de 30,5 kg</li></ul>	
<b>STOCKAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stocké dans un endroit frais et ventilé.</li><li>• A l'abri de la chaleur et loin de toute flamme ou source d'étincelle.</li><li>• Durée maximale de stockage (à compter de la date de fabrication) : 2 ans (dans l'emballage d'origine non ouvert)</li></ul>	
<b>COMPOSITION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bitume élastomère.</li><li>• Solvants aromatiques à séchage rapide.</li></ul>	
<b>CARACTERISTIQUES</b>	Densité ..... Extrait sec ..... Viscosité à 25 °C (NFT 30014) Coupe N°4 ..... Point éclair .....	0,96 39 % 30 à 50 secondes 23 °C
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hors poussière en 15 minutes à 25 °C.</li><li>• Sec en 60 minutes à 25 °C.</li></ul>	
<b>OBSERVATIONS</b>	Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la fiche de sécurité VERNIS ANTAC GC. Il est notamment nécessaire de ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Ce produit est nocif par inhalation, contact avec la peau et ingestion. Ne pas rejeter les résidus à l'égout.	

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes, ...).

<b>Siège Social</b> AXTER S.A. 8 Avenue Félix d'Hérelle F-75016 PARIS Tél : 01 46 09 39 60 Fax : 01 46 09 39 62 <a href="mailto:info@axter.fr">info@axter.fr</a>	<b>Commerce France</b> AXTER Rue Joseph Coste F-59552 COURCHELETTES Tél : 03 27 93 10 20 Fax : 03 27 93 10 21 <a href="mailto:commerce@axter.fr">commerce@axter.fr</a>	<b>Export</b> AXTER INTERNATIONAL 8 Avenue Félix d'Hérelle F-75016 PARIS Tél : 01 46 09 39 60 Fax : 01 46 09 39 61 <a href="mailto:export@axter.fr">export@axter.fr</a>
--	--	---