

# FICHE TECHNIQUE

Mise à jour le : 24/10/03

# VERNIS ANTAC



Annule et remplace : 19/05/98

Réf. Technique : DTU Série 43-...

Codes :

1581001 ; 1582001 ;  
1983001 ; 1985001

<b>PRESENTATION</b>	Vernis bitumineux d'imprégnation à froid à séchage rapide.	
<b>UTILISATION</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Imprégnation de supports destinés à recevoir des membranes bitumineuses.</li><li>• Imperméabilisation d'ouvrages enterrés.</li><li>• Consommation moyenne : 150 à 300 g/m<sup>2</sup></li></ul>	
<b>CONDITIONNEMENT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bidon de 30 litres d'un poids moyen de 30,5 kg.</li><li>• Bidon de 5 litres d'un poids moyen de 5,5 kg.</li><li>• Bombe aérosol de 400 ml.</li><li>• Bidon de 200 litres d'un poids moyen de 208 kg.</li></ul>	
<b>STOCKAGE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stocké dans un endroit ventilé.</li><li>• A l'abri de la chaleur et loin de toute flamme ou source d'étincelle.</li><li>• Durée maximale de stockage (fermée dans son emballage d'origine) : 1 an</li></ul>	
<b>COMPOSITION</b>	Bitume en phase solvant.	
<b>CARACTERISTIQUES</b>	Densité .....	0,94 ± 0,05
	Extrait sec .....	54 % ± 2 %
	Viscosité à 25 °C (NFT 30014) .....	15 à 30 s
	Point éclair .....	10 °C ± 2 °C
	Pouvoir couvrant : 5 à 6 m <sup>2</sup> / litre / couche Temps de séchage : environ 1 heure (variable suivant les conditions climatiques)	
<b>OBSERVATIONS</b>	Les précautions à prendre lors de la mise en œuvre sont décrites dans la fiche de sécurité VERNIS ANTAC. Dans sa version aérosol, VERNIS ANTAC doit être projeté sur le support à enduire à une distance de 20 cm environ en s'assurant que la surface à traiter soit entièrement revêtue de primaire (la couleur doit être homogène sur toute la surface à traiter).	

Le fabricant se réserve le droit de modifier, à tout moment, la présentation de ses produits. Leurs caractéristiques sont mentionnées à titre indicatif (les tolérances figurant dans les Avis Techniques, Cahiers des Charges, Normes, ...).

## AXTER

8 Avenue Félix d'Hérelle – 75016 PARIS  
Tél : 01 46 09 39 60 – Fax : 01 46 09 39 62