

LEISTUNGSERKLÄRUNG



N°: COLETANCHE XP1 NH 003 FR

- 1. Kenncode** COLETANCHE XP1
- 2. Vorgesehener Verwendungszweck**
 Geosynthetische Dichtungsbahnen verwendet als Flüssigkeitsbarriere beim Bau von Rückhaltebecken und Staudämmen
 Geosynthetische Dichtungsbahnen verwendet beim Bau von Kanälen
 Geosynthetische Dichtungsbahnen verwendet beim Bau von Tunneln und Tiefbauwerken
 Geomembranen verwendet beim Bau von Behältern oder Deponien für flüssige Abfälle
 Geosynthetische Dichtungsbahnen verwendet beim Bau von Deponien und Zwischenlagern für feste Abfallstoffe
 Geomembranen verwendet in Verkehrsbauten
- 3. Hersteller**
 AXTER SAS
 8, avenue Félix d'Hérelle
 75016 PARIS
 France
 www.axter.eu/dop
- 4. Bevollmächtigte** NR
- 5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Produkts** System 2+
- 6a. Bauprodukt von einer harmonisierten Norm** EN 13361, EN 13362, EN 13491, EN 13492, EN 13493, EN 15382
 Der ASQUAL hat als notifizierten Stelle Nr. 0334 nach dem System 2+ die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen. und die Konformitätsbescheinigung Nr. 0334 - CPR - 0011 für die werkseigene Produktionskontrolle ausgestellt.
- 6b. Europäische Technische Bewertung :** NR
- 7. Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale		Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation		
		Werte	Toleranz			Einheiten	
			min.	max.			
Zugverhalten Höchstzugkraft	Längsrichtung	950	750		N/50 mm	EN 13361:2005/A1:2006 EN 13362:2006 EN 13491:2005/A1:2006 EN 13492:2005/A1:2006 EN 13493:2006 EN 15382:2013	
	Querrichtung	800	630				
Zugverhalten Bruchdehnung	Längsrichtung	35	25		%		
	Querrichtung	35	25				
Stempeldurchdruckversuch (CBR-Versuch)	Festigkeit	2,7	2,4		kN		
	Bewegung	50	40		mm		
Flüssigkeitsdurchlässigkeit		1.10-6			m ³ /m ² /j		
Oxidationsbeständigkeit	Restwert der Zugfestigkeit	Höchstzugkraft	100	75			%
		Bruchdehnung	100	75			
Witterungsbeständigkeit		Höchstzugkraft	100	75			%
		Bruchdehnung	100	75			
Gefährliche Stoffe		Hinw. 2 und 3			-		
Gasdurchlässigkeit		< 2.10⁻⁴			m ³ /(m ² .j.atm)		EN 13492:2005/A1:2006 EN 13493:2006

NR : Nicht Relevant

Hinweis 1: Dieses Produkt enthält weder Asbest noch Steinkohlenteerderivate.

Hinweis 2: Da keine harmonisierte europäische Norm vorliegt, hat die Überprüfung und Erklärung zur Auslaugung/Zusammensetzung anhand der am Einsatzort geltenden nationalen Bestimmungen zu erfolgen.

Die Leistung des Produkts gemäß oben entspricht der erklärten Leistung.

Gemäß Vorschrift (UE) n°305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß oben.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
 Peter Fleischmann (Geschäftsführer)

Paris
 24/05/2018

